

粘着加工用ホットメルト接着剤

モレスコメルト™ LT-200S

ラベルや、封筒の口糊などの粘着剤として使用されるホットメルトです。  
耐オイルブリード性に優れています。

性状

| 主成分            |      | 代表性状    | 測定方法         |
|----------------|------|---------|--------------|
| 色相             |      | 合成ゴム    | —            |
| 色相             |      | 淡黄色     | 目視           |
| 粘度 (mPa·s) BF型 | 160℃ | 7,500   | JIS K 6862準拠 |
|                | 140℃ | 34,000  |              |
|                | 120℃ | 470,000 |              |
| 軟化点 (°C) B&R法  |      | 114     | JIS K 6863準拠 |

用途

ラベル用  
弱粘着、再剥離用

荷姿

1Kg入りダンボールケース (1Kg × 12)

注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTTR法 ⇒ PRTTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒ 廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Osaka Branch: MorescoHonmachi-Bldg., 3-2-15,

Bingocho, Chuo-ku, Osaka, Japan

Hotmelt Adhesive Division

Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327

MORESCO 無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145

PT. MORESCO MACRO ADHESIVE

APL Office Tower Central Park 23rd Floor Unit 8 Jalan Let. Jend. S.

Parman Kav. 28 Jakarta 11470, Indonesia

Phone: +62-21-2911-9026 Fax: +62-21-2911-9027

天津莫莱斯柯科技有限公司

TIANJIN MORESCO TECHNOLOGY CO., LTD.

Head Office/Plant: Tong Yuan Road No. 6, Xiqing Economic Development Area, Tianjin 300383, China

Phone: +86-22-8797-9908 Fax: +86-22-8797-9268

Wuxi Sales Office: No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: +86-510-6690-3653 Fax: +86-510-6690-3656

MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED

Head Office/Plant

Plot Nos. E-465 and E-466, Sanand II Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat 382110 India

Phone: +91-2717-68-9010