


## ジアルキルテトラフェニルエーテル型合成潤滑油 S-3230

ジアルキルテトラフェニルエーテル型合成油は、その構造から耐熱性、耐酸化性、耐放射線性にすぐれ、蒸気圧も低いことから、高温領域、放射線利用分野等の特殊環境下での潤滑油及びグリースなどに利用することができます。



### 特長

1. 耐熱・耐酸化性にすぐれ、長期間の使用に耐えられます。
2. 蒸発減量が少ないため、長時間使用できます。
3. すぐれた耐放射線性を有し、放射線環境下での使用が可能です。
4. 金属に対する腐食性はありません。

### 性状

		代表性状
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.952
引火点	°C	312
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	410
粘度指数		90
全酸価	mgKOH/g	0.00
流動点	°C	-20.0

### 用途

高温領域、放射線利用分野等の特殊環境下での潤滑に適しています。

### 荷姿

100mlビン, 500mlビン

### 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051  
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327