

## ダイカスト用粉体離型剤

## アストロルブ GW-42

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

明るい未来へ！！

環境問題を一気に解消した画期的離型剤がついに登場！！

- <特徴> アストロルブ GW-42 は工場環境・作業環境を一新し、今までの概念を完全に破った粉体離型剤です。  
当粉体離型剤はスクイズ鑄造・低圧鑄造・グラビティ鑄造・アルミ鑄造用としても御使用になれます。  
金型を閉じた状態で塗布する為、離型剤が飛散せずマシン周辺が汚れない。  
水を使用しない為、水蒸気の発生が無く、排水処理も不要になり、金型寿命も延びます。  
スプレーポイントの調整が不要になります。  
大幅な環境改善が出来ます。  
ガス発生が少なく、高品質の製品に仕上がります。

<一般性状>	外 観	灰色粉末
	かさ密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.20
	pH (原液)	適用外
	粘 度 (25°C, mPa·s)	適用外
	引 火 点 (°C)	なし

<P R T R法> 非 該 当

<組成概略> 無機白色固体潤滑剤          合成高分子系化合物          黒 鉛

<使用方法> 弊社 粉体供給装置 (E S T E M) を御使用下さい。  
金型真空システム及び真空シャットバルブの整備が必要です。  
粉体と不溶ノズルの取付口加工が必要です。  
金型内部冷却ラインの追加又は流量の増大をお願いします。

<保管方法> 保管は異物の混入を避け、粉体が湿気らないように密封して下さい。

<荷 姿> 1kg / DPバック  
※ アストロルブ (P A T) は国内外特許品です。  
※ 御使用にあたり、粉体離型剤は従来の離型剤とは塗布方法が全く異なる為弊社営業担当と十分な打合せを行なって下さい。

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

## 株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
Tel: 06-6262-3385  
E-Mail: customercenter@moresco.co.jp  
URL: http://www.moresco.co.jp/

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756