

水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤 亜鉛用低希釈タイプ

グラフェース HC-100

グラフェース HC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。使用条件により、水または、灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。

特長

1. 金型への堆積物が少ないため、製品寸法およびガス抜けに悪影響をおよぼさず、また、金型の清掃も容易です。
2. 製品への着色がなく、美しい鑄肌が得られます。

性状

		代表性状
外観		淡黄色透明
密度	15°C g/cm ³	0.90
動粘度	40°C mm ² /s	79.04
引火点	°C	250
流動点	°C	-2.5

使用方法

1. 原液を水に加え、攪拌混合して下さい。
2. 鑄造品により、希釈倍率を選定して下さい。標準希釈倍率は、下記の通りです。
水で希釈する場合は、50～100倍
灯油で希釈する場合は、10～20倍

洗浄

グラフェース HC-100を使用した製品は、メッキ・塗装等の仕上げ工程には支障ありませんが、より一層の効果を期待する場合は、一般的なアルカリ洗浄や溶剤洗浄を行うことが有効です。

保管方法

1. 必ず密閉して保管下さい。
2. できる限り室内で保管して下さい。
(凍結すると、安定性が悪くなる恐れがあります)

用途

カバー類などの肉薄製品に最適です。

荷姿

18Lペール缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 危険物 第四類第四石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327