

粘着加工用ホットメルト接着剤

モレスコメルト™ TN-553Z

ラベルや、封筒の口糊などの粘着剤として使用されるホットメルトです。  
耐オイルブリード性に優れています。

性状

主成分		代表性状	測定方法
色相		合成ゴム	—
色相		淡黄白色	目視
粘度 (mPa·s) BF型	180℃	3,600	JIS K 6862準拠
	160℃	6,100	
	140℃	19,500	
軟化点 (°C) B&R法		103	JIS K 6863準拠

用途

ラベル、紙封筒口糊用

荷姿

20Kg入りダンボールケース（エクセルコート品）

注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTTR法 ⇒ PRTTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒ 廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Osaka Branch: MorescoHonmachi-Bldg., 3-2-15,

Bingocho, Chuo-ku, Osaka, Japan

Hotmelt Adhesive Division

Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327

MORESCO 無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145

PT. MORESCO MACRO ADHESIVE

APL Office Tower Central Park 23rd Floor Unit 8 Jalan Let. Jend. S.

Parman Kav. 28 Jakarta 11470, Indonesia

Phone: +62-21-2911-9026 Fax: +62-21-2911-9027

天津莫莱斯柯科技有限公司

TIANJIN MORESCO TECHNOLOGY CO., LTD.

Head Office/Plant: Tong Yuan Road No. 6, Xiqing Economic Development Area, Tianjin 300383, China

Phone: +86-22-8797-9908 Fax: +86-22-8797-9268

Wuxi Sales Office: No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: +86-510-6690-3653 Fax: +86-510-6690-3656

MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED

Head Office/Plant

Plot Nos. E-465 and E-466, Sanand II Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat 382110 India

Phone: +91-2717-68-9010